



LINEA INDUSTRIAL

Induplast

SINTESMAL Esmalte Secado Rapido

- **DESCRIPCIÓN** : Esmalte de terminación alquidico de rapido secado para uso interior y exterior con buena retención del color y buena resistencia a la intemperie, mayor que la de los esquemas alquídicos convencionales.
- **USOS** : Acabado para superficies metálicas y de madera, especialmente aquéllas que deban ser liberadas rápidamente al uso.
Debido a su rápido secado, permite obtener mejor calidad en la terminación, libre de polvo, y mayor brillo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- **Vehículo** : Resina alquidica modificada.
- **Pigmento** : dióxido de titanio.
- **Peso específico** : 1.12 g/cc.
- **Punto de inflamación** : 7°C (copa cerrada).
- **Sólidos por volumen** : 35,5% (cálculo teórico, valor promedio).
- **Espesor seco recomendado** : 30 - 40 micrones.
- **Rendimiento** : 8.8 m² por litro por 40 micrones.
Al rendimiento teórico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en la superficie, pérdidas por el sistema de aplicación, etc.
- **Color** : blanco u otros según pedido.
- **Brillo** : Brillante.
- **Número de manos** : 1 a 2.
- **Secado tacto** : 5 - 10 minutos.
- **Secado duro** : 2 - 3 horas.



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA INDUSTRIAL

Induplast

- Repintado mínimo : 48 horas.

- Solvente de limpieza y dilución : Diluyente Multiuso, 9570000 (aplicación soplete común).

: 12 meses.

- Tiempo de almacenamiento

▪ **SUSTRATO**

- **Tratamiento previo** : Limpiar la superficie eliminando suciedad, grasitud, óxido, restos de polvo y humedad. No dejar restos de productos de limpieza sobre la misma.
Sobre superficies brillantes lijar hasta matearlas y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante.

▪ **APLICACIÓN**

: Homogeneizar y diluir de ser necesario.

- **Sistema a utilizar** : soplete convencional.

▪ **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- **INFLAMABLE.** Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA INDUSTRIAL

Induplast

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

NOTA: los valores consignados de características físicas son a $20 \pm 3^{\circ}\text{C}$ y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827