

INFORMACIÓN TÉCNICA BRIK-CEN CS-350

COMPOSICIÓN

Sellador de silicona gris neutro(oxima), resistente a la temperatura, reticulable en contacto con la humedad.

NORMATIVA

Norma UNE 23-727-90: " ENSAYOS DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN"

CLASIFICADO COMO : M-2

APLICACIÓN

Sellador tixotropico especial para el sellado de una amplia gama de materiales empleados en construcción, como `por ejemplo: calefacciones, conducciones, chimeneas, etc.,

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<i>Característica</i>	<i>Unidades</i>	<i>Valores</i>
<i>Dureza Shore A</i>	Shore A	35
<i>Resistencia a la temperatura</i>	°C	-40 A +350
<i>Resistencia a la tracción</i>	N/ mm ²	1,08
<i>Alargamiento</i>	%	375
<i>Deformación permanente</i>	%	25
<i>Formación de piel</i>	Minutos	10
<i>Tiempo máximo de reticulación</i>	Horas	24
<i>Peso específico</i>	g/ml	1,19
<i>Perdida de volumen</i>	%	< 3
<i>Módulo 100%</i>	mPas.s	0,45

REPINTADO: Las pinturas no tienen adherencia sobre este producto.
Resistente a la luz solar (rayos ultravioleta)

DIMENSIONES DE JUNTAS ACONSEJABLE

ANCHO (mm)	5	10	15	20
PROFUNDIDAD (mm)	5	5	7,5	10

USO Y LIMPIEZA

Aplicar con pistolas manuales o neumáticas.
Limpiar las manos con agua y jabón
Temperatura de aplicación: de + 5 °C a +40 °C
Aislamiento del producto: antes de la formación de piel.

ALMACENAJE

Almacenar en lugar fresco y seco. Temperatura de almacenaje recomendada entre +5°C y +35°C. Consumir preferentemente antes de los 12 meses desde su fabricación.

PRESENTACIÓN

Cartuchos de 300 ml en color gris y negro.
Blíster de 85 ml en color gris

NORMAS DE SEGURIDAD

Utilizar el producto en locales bien ventilados.
Evitar el contacto prolongado con la piel.
En caso de contacto con los ojos, aclararlos bien con agua y consultar al médico.
Para mayor información y precauciones de empleo consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

NOTA

En caso de duda, les rogamos consulten a nuestro departamento técnico, el cual les indicará el producto idóneo para su trabajo o bien realizará las pruebas necesarias para la elección del mismo.
La información técnica incluida en este documento, así como el asesoramiento de nuestro departamento técnico ya sea verbal o por escrito, es el resultado de nuestra experiencia con el producto y debe considerarse como colaboración sin compromiso, ya que la utilización y/o aplicación final de nuestros adhesivos queda fuera de nuestro control, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo que el producto se adapta al empleo requerido.
Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a garantizar la calidad de nuestros productos, conforme a nuestros estándares de calidad.