



LINEA AUTOMOTOR  
**Trimas**  
Masillas

## REPUESTO ENDURECEDOR

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

### DESCRIPCIÓN


Este Endurecedor se utiliza como catalizador de curado en productos desarrollados con resinas poliéster insaturadas.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Deben desengrasarse y lijar las superficies a tratar. No dejar productos de limpieza, polvillo, suciedad, óxido, grasitud y restos de materiales anteriores mal adheridos, descascarados o deteriorados.

### GUIA DE APLICACIÓN



#### Relación de Mezcla

Consultar Hoja Técnica del producto base.  
Generalmente 30 : 1 en peso

(30 grs. Masilla/Resina poliéster : 1 grs. Endurecedor Catalizador

**IMPORTANTE: NO VARIAR LA DOSIFICACIÓN**

Mezclar bien hasta conseguir una masa homogénea de color uniforme.

#### Tiempo de Trabajo

Consultar Hoja Técnica del producto base.

La temperatura ambiente juega un papel muy importante en el curado de estos productos. A mayor temperatura el tiempo de curado se acorta y a menor temperatura se aconseja utilizar algún método de calefacción.



#### Sistema a Utilizar

Consultar Hoja Técnica del producto base.



#### Secado para Lijar / Continuar con el Esquema

Consultar Hoja Técnica del producto base.

**Respetar siempre las proporciones recomendadas.**

**No intentar acelerar el tiempo de curado añadiendo más catalizador ya que puede producir manchas o decoloraciones en la pintura de acabado.**

**Lijar siempre en seco ya que el lijado con agua puede producir defectos de micro ampollas por humedad.**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente®**  
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo  
**NOVA**  
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
www.sinteplast.com.ar  
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR  
**Trimas**  
Masillas

## INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

**Área de Aplicación** Masillas Poliéster, productos basados en Resinas Poliéster Insaturadas.

**Rendimiento** NA

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**Componentes Principales** Peróxido de benzoilo, aditivos, colorantes.

**Peso Específico** 1,14 - 1,18 (agua = 1)

**Color** Blanco / Rojo

**Brillo** NA

**Tiempo de Almacenamiento** 8 meses

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.  
Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores.  
Evitar el contacto con la piel, con los ojos, mucosas.  
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.  
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio).  
**INFLAMABLE.** Evitar el contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.  
Almacenar solo en envases originales, en lugares frescos y secos, lejos de fuentes de calor y apartado de la luz solar.  
Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO<sub>2</sub>, polvo químico o espuma).  
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

## PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel lavar con abundante agua.  
Ante inhalación prolongada ventilar.  
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.  
Ante ingestión efectuar consulta médica.  
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160  
Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 - 7777  
En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039 - en Rosario: (0341) 448-0202 - En La Plata: (0221) 451-5555

**Más Información:** Departamento de Atención Técnica (DAT): 0800-666-PINTAR (746827)  
<http://www.sinteplast.com.ar>

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente**®  
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
[www.sinteplast.com.ar](http://www.sinteplast.com.ar)  
0800-666-746827