

COD.	34927230	PRIMER AS 2K PR31 GRIS TINTABLE
-------------	-----------------	--

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

DESCRIPCIÓN

Producto bicomponente de alto poder de relleno y excelentes propiedades mecánicas y de resistencia química. Muy buena nivelación y aplicabilidad.

Se puede aplicar con el color original o en distintos tonos de gris, entintado con bases de las líneas BeroMix 2000 o Trimas MM 300.


La posibilidad de utilizar un fondo con un tono adecuado permite optimizar costos y tiempos de proceso en caso de acabados con bajo poder cubriente.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, óxido y restos de materiales anteriores mal adheridos, descascarados o deteriorados (ampollas, cuarteos, etc.).
Sobre las partes de metal descubierto aplicar previamente **Fondo Anticorrosivo Catalizado Trimas**

GUIA DE APLICACIÓN



Relación de Mezcla Se puede tintar, de acuerdo al sistema elegido, con hasta 15% de Bases BeroMix 2000 o Trimas MM 300

3 vol. de **Primer Tintado** : 1 vol. de **Catalizador para Primer**.
Respetar la relación de mezcla de los componentes y homogeneizar bien.

Hasta 10% de **Diluyente PU TriMas**. El producto catalizado queda a viscosidad de aplicación. La dilución indicada es solo si se desea reducirla aún más.
1 - 2 horas.

Dilución

Tiempo de Vida Útil



Sistema a Utilizar Soplete

Pico de Fluido Gravedad 1,7 a 2,0 mm.
Succión 1,6 a 2,0 mm.




Presión de Aplicación 40 s 50 psi (lb / pulg²)



Número de Manos 2 manos simples.

Espesor de la Película 50 - 60 micrones



Oreo entre Manos 5 a 10 minutos



Secado para Lijar / Continuar con el Esquema En horno 20 - 30 minutos a 60°C (dejar enfriar).
Al aire 3 - 4 horas a 25°C.



Lijado en Húmedo P400 – P600 – P1000
Lijado en Seco P360 – P400 – P600
Pulido No requiere pulido
Solvente de Limpieza Thinner Universal TriMas

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA DE INFORMACIÓN TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros laboratorios y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones.

Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST S.A., por lo tanto, no da a través de este Boletín Informativo garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



DIVISIÓN REPINTADO AUTOMOTOR FICHA DE INFORMACIÓN TÉCNICA



COD.	34927230	PRIMER AS 2K PR31 GRIS TINTABLE
-------------	-----------------	--

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Área de Aplicación	Ideal como fondo de preparación de las superficies metálicas para la aplicación de acabados de 2 componentes, bicapa o monocapa.
Rendimiento	9 m ² por litro por 50 micrones Al rendimiento teórico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en la superficie, pérdidas por el sistema de aplicación, etc.
Productos Auxiliares	9360000 - Diluyente PU TriMas 9900000 - Thinner Universal TriMas (para limpieza) 9150000 - Desoxidante Desengrasante TriMas 9130000 - Solvente Desengrasante TriMas 3490000 - Catalizador para Primer TriMas

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Componentes Principales	Resinas Acrílicas, isocianatos, cargas inertes y aditivos especiales.
Peso Específico	1,44 +/- 0,05 (producto catalizado) (agua=1)
Sólidos en Volumen	44% +/- 4% (calculado teórico)
Color	Gris Claro
Brillo	Mate
Tiempo de Almacenamiento	12 meses

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores.
Evitar el contacto prolongado con la piel, con los ojos, mucosas.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio).
INFLAMABLE. Evitar el contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.
Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma).
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel lavar con abundante agua.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 - 7777
En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039 - en Rosario: (0341) 448-0202 - En La Plata: (0221) 451-5555

Más Información: [**Departamento de Atención Técnica \(DAT\): 0800-666-PINTAR \(746827\)**](mailto:Departamento de Atención Técnica (DAT): 0800-666-PINTAR (746827))
[**http://www.sinteplast.com.ar**](http://www.sinteplast.com.ar)