

CÓDIGO: (Blanco)  
BRILLOPLAST MAX  
Secado Rápido

DESCRIPCIÓN : Esmalte sintético de rápido secado para aplicación a pincel, rodillo o soplete en interiores y exteriores. Permite terminar el trabajo en el mismo día, aplicando dos manos. Posee una película dura y brillante que otorga resistencia a la suciedad, al desgaste, a los lavados y a los agentes atmosféricos. El cubritivo es excelente.

USOS : Acabado para superficies de madera, hierro o mampostería. Permite la aplicación directa sobre hierro evitando el uso de fondo antióxido.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Vehículo : Resinas alquídicas modificadas.
- Pigmento : Dióxido de titanio y otros, según color.
- Peso específico : 1,06 (color Blanco).
- Sólidos en Peso : 58%
- Rendimiento : 10 a 15 m<sup>2</sup> por litro por mano.
- Color : Según muestrario. El Blanco es apto para ser entonado con Entonador Universal TONPLAST y con colorantes del sistema 2000 en colores pasteles.
- Brillo : Brillante y Satinado
- Número de manos : 2.
- Secado tacto : 20 a 30 minutos
- Secado duro : 4 horas.
- Repintado mínimo : 3 a 4 horas.
- Solvente de limpieza y dilución : Aguarrás SINTERRÁS.
- Tiempo de almacenamiento : 12 meses.

SUSTRATO

- Tratamiento previo : Limpiar la superficie eliminando suciedad, grasitud restos de adhesivos, hongos y algas. Quitar polvillo y pintura floja y descascarada. No

dejar restos de productos de limpieza.

En superficies pintadas en buen estado, si mantienen el brillo lijar hasta matearlas y recoger con un paño el polvillo resultante.

En superficies de madera lijar suavemente, limpiar y aplicar una mano de Fondo Blanco MANO PREVIA.

En superficies de hierro eliminar el exceso de óxido por cepillado o lijado y limpiar con un paño el polvillo resultante. En superficies críticas o si se desea aumentar la protección antióxido aplicar 1 mano de Convertidor de Óxido CONVERPLAST o Antióxido PROTEROX.

En mampostería no debe pintarse hasta completar su secado (yeso) o hasta eliminar la alcalinidad (revoque, hormigón). Para este proceso se requiere dejar pasar 3 meses en exteriores y 6 meses en interiores o lavar con ácido muriático al 20% en agua, enjuagar y dejar secar. Asegurarse de que la superficie quede neutra. De no ser así la pintura sufrirá una degradación por saponificación, perdiendo totalmente sus propiedades.

#### APLICACIÓN

: Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.

De ser necesario, diluir con una mínima cantidad de Aguarrás SINTERRÁS.

No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

- Sistema a utilizar	Pincel/ Rodillo	Soplete Airless	Convencional
- Diluyente	0 a 5 %	5 a 10%	10 a 15%
- Orificio de pico	-	0,33 mm	1,8 - 2 mm
- Presión de pico	-	8 a 12 MPa	0,3 a 0,4 MPa

#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO<sub>2</sub>, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.