



LINEA AUTOMOTOR
Trimas
Clears

CLEAR 2K ALTOS SÓLIDOS SECADO RÁPIDO

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

DESCRIPCIÓN

Barniz de dos componentes con excelente velocidad de secado y curado.

Diseñado con resinas de última generación, desarrolla rápidamente las características finales de la película de barniz, incluso a temperatura ambiente.


- ✓ Reduce el consumo de energía, no requiere horneado.
- ✓ Reduce drásticamente los tiempos de trabajo. Permite efectuar enmascarado o correcciones por lijado y pulido al cabo de 2-3 hs, curado a temperatura ambiente.
- ✓ Permite acabados con alto grado de brillo y excelente aspecto final.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



El **Clear 2K AS Secado Rápido TriMas** está diseñado para aplicar sobre la base color de los sistemas bicapa, una vez transcurrido el tiempo de secado especificado para las mismas.

GUIA DE APLICACIÓN



Relación de Mezcla 2 vol. de **Clear 2K AS Secado Rápido**: 1 vol. de **Catalizador PU XY Rápido**.

Respetar la relación de mezcla de los componentes y homogeneizar bien.

Dilución 10-15% de **Diluyente PU TriMas**.

Tiempo de Vida Útil 1 hora.



Sistema a Utilizar Soplete

Pico de Fluido Gravedad 1,3 a 1,5 mm.
Succión 1,4 a 1.6 mm.




Presión de Aplicación 40 s 50 psi (lb / pulg²)



Número de Manos 2 manos simples.

Espesor de la Película 50 - 60 micrones



Oreo entre Manos 5 a 10 minutos

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente**®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR
Trimas
Clears



**Secado para Lijar /
Continuar con el
Esquema**

En horno 15-20 minutos a 60°C (dejar enfriar).
Al aire 2-3 horas a 20°C.



**Lijado en Húmedo
Lijado en Seco
Pulido
Solvente de
Limpieza**

P1500 - P2000

No requiere (de ser necesario utilizar Pasta de Pulir al agua + Lustré para Autos TriMas)
Thinner Universal TriMas

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Área de Aplicación

Especialmente indicado como capa transparente de terminación sobre bases coloreadas de sistemas bicapa.

Rendimiento

10 m² por litro por 40 micrones
Al rendimiento teórico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en la superficie, pérdidas por el sistema de aplicación, etc.

Productos Auxiliares

9360000 - **Diluyente PU TriMas**
9900000 - **Thinner Universal TriMas** (para limpieza)
9130000 - **Solvente Desengrasante TriMas**
3420010 - **Catalizador PU XY Rápido TriMas**

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Componentes Principales

Resinas Acrílicas, isocianatos, aditivos especiales y absorbentes UV. de última generación.

Peso Específico

0,96 (producto catalizado) (agua=1) +/- 0,05

Sólidos en Volumen

42% (calculado teórico) +/- 4%

Color

Transparente

Brillo

Brillante

Tiempo de Almacenamiento

12 meses

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente**®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sintoplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR

Trimas
Clears

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores.
Evitar el contacto prolongado con la piel, con los ojos, mucosas.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio).

INFLAMABLE. Evitar el contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.
Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma).
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel lavar con abundante agua.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 - 7777
En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039 - en Rosario: (0341) 448-0202 - En La Plata: (0221) 451-5555

Más Información: Departamento de Atención Técnica (DAT): 0800-666-PINTAR (746827)
<http://www.sintoplast.com.ar>

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente**®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sintoplast.com.ar
0800-666-746827