

Recublock Cimientos

DESCRIPCIÓN : Recublock Cimientos es un mortero impermeabilizante de color blanco. Desarrollado para aplicarse sobre paredes con problemas de humedad de cimientos.
Recublock Cimientos proporciona una terminación lisa y blanca.

USOS : Recublock Cimientos está diseñado para solucionar problemas de humedad ascendente, tanto en ambientes internos como externos.
Puede ser aplicado sobre ladrillo, bloque o revoque, en superficies verticales.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- **Vehículo** : Cementos y polímeros en fase sólida
- **Peso específico** : aproximadamente 1,78 kg/lit una vez preparada la mezcla
- **Vida útil de la mezcla** : 30 minutos
- **Rendimiento** : 1 Kg por m² por mm de espesor
- **Color** : Se presenta en color Blanco
- **Número de manos** : 1 a 2 manos de 1mm, según el estado del sustrato.
- **Secado tacto** : Aproximadamente 1 hora
- **Secado duro** : 24 hs
- **Solvente de limpieza y dilución** : agua
- **Tiempo de almacenamiento** : 12 meses en envase original cerrado

SUSTRATO

- **Tratamiento previo** : Remover todo el material que este mal adherido, con espátula y/o cepillo de acero. Es necesario retirar todo el material que este mal adherido.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sintoplast.com.ar
0800-666-746827

APLICACIÓN

: PREPARACIÓN DE Recublock Cimientos: Una vez preparada la superficie preparar la mezcla agregando 2 ½ lit de agua por cada 10kg de producto.

Agregar gradualmente Recublock Cimientos al agua con agitación constante, hasta obtener una pasta homogénea. En esta etapa puede utilizarse un taladro mezclador.

APLICACIÓN DE Recublock Cimientos: Humedecer levemente el sustrato antes de aplicar el producto. Aplicar Recublock Cimientos con llana metálica en un espesor de 1mm, dejando una terminación lisa, de forma de lograr un acabamiento listo para pintar. El producto debe ser aplicado hasta una altura de 1,30m del piso.

TERMINACIÓN: La superficie se puede lijar a la hora de aplicado el producto, con lija fina, para remover imperfecciones, dejando la superficie completamente lisa, para un posterior pintado a las 24hs.

HERRAMIENTAS A UTILIZAR

: Balde, cuchara de albañil, llana metálica y lija. Paleta agitadora y taladro eléctrico en el caso de mezclado mecánico.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión, contacto con los ojos, mucosas y contacto prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- NO INFLAMABLE.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sintoplast.com.ar
0800-666-746827

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011)
4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827