



LINEA AUTOMOTOR
Trimas
Fondos

COD. 15217190 IMPRESIÓN NS GRIS

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

DESCRIPCIÓN

Impresión monocomponente con excelente lijabilidad y poder de relleno. Buena adherencia sobre superficies metálicas.

Fondo para emplear cuando se utilice como acabado lacas acrílicas o nitrosintéticas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, óxido y restos de materiales anteriores mal adheridos, descascarados o deteriorados (ampollas, cuarteos, etc.).

Sobre las partes de metal descubierto aplicar previamente **Fondo Anticorrosivo Catalizado TriMas**

GUIA DE APLICACIÓN



Relación de Mezcla Producto monocomponente - No requiere catalización

Dilución 1 vol. de **Impresión NS Gris** : 1,5 vol. de **Thinner Universal TriMas**

Tiempo de Vida Útil



Sistema a Utilizar Soplete

Pico de Fluido Gravedad 1,7 a 2 mm.
Succión 1,6 a 2 mm.




Presión de Aplicación 40 s 50 psi (lb / pulg²)



Número de Manos 3 manos dobles.

Espesor de la Película 50 - 60 micrones



Oreo entre Manos 10 minutos



Secado para Lijar / Continuar con el Esquema 3 horas.



Lijado en Húmedo P360 – P600
Lijado en Seco P240 – P600
Pulido No requiere.
Solvente de Limpieza **Thinner Universal TriMas**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente**®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR
Trimas
Fondos

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Área de Aplicación	Preparación de las superficies metálicas cuando se utilicen para terminación acabados 1K, como lacas nitrosintéticas o acrílicas.
Rendimiento	6 m ² por litro por 50 micrones Al rendimiento teórico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en la superficie, perdidas por el sistema de aplicación, etc.
Productos Auxiliares	9900000 - Thinner Universal TriMas. 9130000 - Solvente Desengrasante TriMas

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Componentes Principales	Resinas alquídicas y nitrocelulósicas, pigmentos y cargas inertes.
Peso Específico	1.17 (agua=1) +/- 0,04
Sólidos en Volumen	30% (calculado teórico) +/- 3%
Color	Gris Claro
Brillo	Mate
Tiempo de Almacenamiento	12 meses

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores.
Evitar el contacto prolongado con la piel, con los ojos, mucosas.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio).
INFLAMABLE. Evitar el contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.
Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma).
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel lavar con abundante agua.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 - 7777
En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039 - en Rosario: (0341) 448-0202 - En La Plata: (0221) 451-5555

Más Información: Departamento de Atención Técnica (DAT): 0800-666-PINTAR (746827)
<http://www.sinteplast.com.ar>

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente**®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827