



LINEA AUTOMOTOR

Trimas
Fondos

Primer 1K HS en aerosol

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

DESCRIPCIÓN

Es un excepcional fondo de un componente, con protección activa contra la corrosión. Excelente adhesión y alto poder de relleno. El alto caudal de salida de material no solo garantiza un proceso de pintura de alto espesor, también asegura un rápido y eficiente ritmo de trabajo. La fuerte y profunda penetración del chorro de pulverización asegura que inclusive áreas difíciles de alcanzar puedan ser pintadas. Calidad profesional! Adhesión en hierro, acero, zinc y con un apropiado pretratamiento sobre aluminio de igual manera, así como sobre todos los plásticos convencionales repintables usados en la industria automotriz (se requiere de una prueba de repintado previa).

Secado rápido. Fácil de lijar. Repintable con todas las pinturas comerciales base solvente y base agua, pinturas 1K y 2K.

Alta protección contra la corrosión!

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Substrato: Hierro, acero, zinc y aluminio

No aplicar sobre sustratos termoplásticos.

Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, óxido y restos de materiales anteriores mal adheridos, descascarados o deteriorados (ampollas, cuarteos, etc.).

GUIA DE APLICACIÓN



Preparación

Batir el envase fuertemente hasta que las bolas de mezcla se muevan libremente!.



Aplicación

Rociar para probar - Distancia de rociado aprox. 20 - 50 cm

Número de Manos

2 a 3 aplicaciones, manos simples.

Espesor de la Película

40 - 50 micrones



Oreo entre Manos

3 a 5 minutos



Después de usar

Gire el envase al revés y rocíe hasta que la válvula este limpia, esto previene que la válvula se obstruya.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®

Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR

Trimas

Fondos



Secado:
Libre de polvo después de aprox. 5 min.
Listo al tacto después de aprox. 10 min.
Lijable / Repintable después de aprox. 30 min.



Lijado en Húmedo P800
Lijado en Seco P400 – P500

Solvente de Limpieza Thinner Universal TriMas

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Área de Aplicación Ideal como fondo de preparación de las superficies metálicas para la aplicación de acabados de 1 y 2 componentes, bicapa o monocapa.

Rendimiento NA

Productos Auxiliares 9900000 - **Thinner Universal TriMas** (para limpieza)
9150000 - **Desoxidante Desengrasante TriMas**
9130000 - **Solvente Desengrasante TriMas**

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Componentes Principales Resinas especiales, pigmentos, cargas inertes y aditivos especiales.

Peso Específico 0.86 (agua=1) +/- 0,02

Sólidos en Volumen 20% (calculo teórico) +/- 2%

Color Gris

Brillo Mate

Tiempo de Almacenamiento 24 meses, en su recipiente original, en un lugar fresco y seco.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores.
Evitar el contacto prolongado con la piel, con los ojos, mucosas.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio).
INFLAMABLE. Evitar el contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.
Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma).
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR

Trimas
Fondos

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel lavar con abundante agua.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 - 7777
En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039 - en Rosario: (0341) 448-0202 - En La Plata:
(0221) 451-5555

Más Información: Departamento de Atención Técnica (DAT): 0800-666-PINTAR (746827)
<http://www.sinteplast.com.ar>

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente**®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827