



LINEA HOGAR Y OBRA

# Brillospray

500°C



## BRILLOSPRAY Alta Temperatura

- Ⓞ **DESCRIPCION** : Esmalte resistente al calor
- Ⓞ **USOS** : Producto indicado como protección de piezas que estén sometidas a temperaturas de hasta 500°C
- Ⓞ **CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**
- Vehículo : Silicona modificada.
  - Pigmento : Aluminio o Negro
  
  - Peso específico : 0,93 g/cc
  - Punto de inflamación : 7°C (copa cerrada).
  - Sólidos en volumen : 17.4 % (cálculo teórico, color negro).
  
  - Espesor seco recomendado : 30-40 micrones.
  - Rendimiento : 5.8 m<sup>2</sup> por litro por 30 micrones.  
Al rendimiento teórico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en la superficie, pérdidas por el sistema de aplicación, etc.
  
  - Colores : Aluminio o Negro
  - Brillo : Mate.
  - Número de manos : 1 a 2.
  - Secado tacto : 5 a 10 minutos
  - Secado duro : 2 a 3 horas.
  - Solvente de limpieza y dilución : Diluyente multiuso 9570000.
  - Tiempo de almacenamiento : 24 Meses.
- Ⓞ **SUSTRATO**
- Tratamiento previo : Limpiar la superficie eliminando suciedad, grasitud, oxido, restos de polvo y humedad. No dejar restos de productos de limpieza sobre la misma.  
Sobre superficies brillantes lijar hasta matearlas y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante.
- Ⓞ **APLICACIÓN** : Agitar el envase antes de usar. Durante la aplicación el aerosol debe estar en posición vertical a una distancia de 20 – 30 cm. del objeto a pintar.  
Si la válvula se obstruye, se la retira y se la limpia sumergiéndola en Thinner.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente®**  
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
www.sinteplast.com.ar  
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA

# Brillospray

500°C



## ▪ PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.  
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.  
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.  
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.  
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

**INFLAMABLE.** Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO<sub>2</sub>, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

## ▪ PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua.  
Ante inhalación prolongada ventilar.  
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.  
Ante ingestión efectuar consulta médica.

**CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160**  
**CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 ± 3°C y 70% de H.R.A., salvo expresa aclaración.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente®**

*Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad*

Integrante del Grupo  
**NOVA**  
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
www.sinteplast.com.ar  
0800-666-746827