



LINEA AUTOMOTOR

Trimas
Masillas

MASILLA M3 - ELÁSTICA

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

DESCRIPCIÓN

Es una masilla elástica, especialmente desarrollada para uso sobre partes plásticas repintables. Excelente adherencia, alta elasticidad, secado rápido y fácil lijado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



El sustrato tiene que estar limpio, seco y libre de grasa. Desgastar la superficie dañada a reparar con lija P80 – P150.

Eliminar todos los restos de capas viejas, que no estén en buenas condiciones y con poca adherencia.

No aplicar sobre productos termoplásticos o capas de base ácida.

GUIA DE APLICACIÓN



Relación de Mezcla

100 : 2 en peso
(100 gr. Masilla : 2 gr. Catalizador p/masillas P)

IMPORTANTE: NO VARIAR LA DOSIFICACIÓN

Mezclar bien hasta conseguir una masa homogénea de color uniforme.

Tiempo de Trabajo

Entre 4 y 5 minutos. (Tiempo de aplicabilidad)

La temperatura ambiente juega un papel muy importante en el curado de la masilla. A mayor temperatura el tiempo de curado se acorta y a menor temperatura se aconseja utilizar algún método de calefacción.

Por debajo de los 10°C es imprescindible utilizar algún método de calefacción.

Por encima de los 30°C enfriar.



Sistema a Utilizar

Se aplica con espátula o fleje.



Secado para Lijar / Continuar con el Esquema

A 20°C entre 20 - 30 minutos.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®

Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR

Trimas
Masillas



Lijado en Seco

P150 – P240 + P240 – P360

Solvente de Limpieza

Thinner Universal TriMas

Respetar siempre las proporciones recomendadas.
No intentar acelerar el tiempo de curado añadiendo más catalizador ya que puede producir manchas o decoloraciones en la pintura de acabado.
Lijar siempre en seco ya que el lijado con agua puede producir defectos de micro ampollas por humedad.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Área de Aplicación	Indicado para rellenar imperfecciones e irregularidades en superficies de piezas plásticas a pintar
Rendimiento	El rendimiento teórico está determinado por el volumen de las irregularidades en la superficie, pérdidas por sistema de aplicación, etc.
Productos Auxiliares	9900000 - Thinner Universal TRIMAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Componentes Principales	Resinas poliéster, cargas minerales y aditivos especiales.
Peso Específico	1,82 (agua = 1) +/- 0,03
Color	Gris oscuro (aprox. RAL 7024).
Brillo	Mate
Tiempo de Almacenamiento	8 meses

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores.
Evitar el contacto prolongado con la piel, con los ojos, mucosas.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio).
INFLAMABLE. Evitar el contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.
Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma).
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente**®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR

Trimas
Masillas



PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel lavar con abundante agua.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 - 7777
En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039 - en Rosario: (0341) 448-0202 - En La Plata:
(0221) 451-5555

Más Información: Departamento de Atención Técnica (DAT): 0800-666-PINTAR (746827)
<http://www.sinteplast.com.ar>

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente**®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827