



LINEA INDUSTRIAL

Induplast

SINTESPRAY Esmalte de Secado Rápido Martillado

- **DESCRIPCIÓN** : Pintura de terminación para uso interior y exterior, apta para obtener efecto martillado.
Tiene buena retención del color y buena resistencia a la intemperie, mayor que los esquemas alquídicos convencionales.

- **USOS** : Acabado para superficies metálicas y de madera, especialmente aquéllas que presenten irregularidades o imperfecciones, ya que contribuye a disimularlas.
Debido a su rápido secado, permite obtener una terminación libre de polvo, y de buen brillo.

- **CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**
 - **Vehículo** : Resina Alquídica modificada.
 - **Pigmento** : Aluminio y pigmentos según color.
 - **Peso específico** : 0,96 (Gris acero).
 - **Punto de inflamación** : 7°C (copa cerrada).
 - **Sólidos en volumen** : 35% (cálculo teórico valor promedio).
 - **Espesor seco recomendado** : 35 micrones.
 - **Rendimiento** : 10 m² por litro por 35 micrones.
Al rendimiento teórico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en la superficie, pérdidas por el sistema de aplicación, etc.
 - **Color** : Según muestrario.
 - **Brillo** : Brillante.
 - **Número de manos** : 1 a 2.



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spigazzini - Bs. As.
www.sintoplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA INDUSTRIAL

Induplast

- Secado tacto : 3 a 5 minutos.

- Secado duro : 30 a 60 minutos.

- Repintado mínimo : 48 horas.

- Solvente de limpieza y dilución : Diluyente Multiuso 9570000.

- Tiempo de almacenamiento : 12 meses.

▪ SUSTRATO

- Tratamiento previo : Limpiar la superficie eliminando suciedad, grasitud, óxido, restos de polvo y humedad. No dejar restos de productos de limpieza sobre la misma.

Sobre superficies brillantes lijar hasta matearlas y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante.

En superficies ferrosas imprimir con antióxido PROTEROX o Convertidor de Óxido CONVERPLAST.

En madera imprimir con Fondo Sintético MANO PREVIA.

▪ APLICACIÓN

: Aplicar una primer mano "liviana" del producto tal cual viene en el envase, o ligeramente diluido. Esta mano "no martillada" sirve para cubrir uniformemente la superficie.

Apenas seque al tacto aplicar la capa "martillada", para la cual se agregan 2 ml (una tapa) de Silicona Martillante SINTEPLAST por litro de pintura base. Mezclar con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Esta proporción puede variar levemente según el tipo de efecto deseado.

- Sistema a utilizar : Soplete convencional

- Disolvente : 10 a 20 %

- Orificio de pico : 1,75 a 2,25 mm

- Presión de pico : 0,3 a 0,4 MPa

▪ PRECAUCIONES DE



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sintoplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA INDUSTRIAL

Induplast

SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

- INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

• PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 ± 3°C y 70% de H.R.A., salvo expresa aclaración.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sintoplast.com.ar
0800-666-746827